

# シャーシクリヤー 909

## (水性速乾タイプ)

- 環境負荷の少ない水性タイプ
- クリアー(透明)タイプで、新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適(アルミホイールには使用できません。)
- 防錆性が高く、シャーシの美感を保ちます。
- 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。
- 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。



	消防法 ※1 (危険物分類)	指触乾燥時間 (25℃)	膜厚 (3回重ね塗り)	防錆性能
シャーシクリヤー 909	第四類第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ	15~20分 ※2	19 ミクロン	下記参照
他社品 (売れ筋商品)	第四類第一石油類 水溶性 危険等級Ⅱ	15~20分 ※2	15 ミクロン	

※1 第一石油類より第二石油類の方が、危険度が低いため、一ヶ所で多量を貯蔵できる。

※2 第一石油類より第二石油類の方が、配合している溶剤の揮発性が低いため、通常は乾燥時間が長くなる。

品名	PT-35 シャーシクリヤー-909
品番	15815
容量	420ml
梱包	12本 (12本x1)

JANコード



### 防錆性試験(塩水噴霧試験)

24時間後		48時間後		72時間後		96時間後	
傷を付けた部分からの錆の量に差があらわれる。		他社品には、傷部分以外にも白化が見られる。		傷部分以外の白化した部分からも錆の発生が見られる。		錆の量が増え、錆の発生面積も増加。	
909	他社品	909	他社品	909	他社品	909	他社品

お問い合わせは